

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Réf. de prod.           | 10010-000 |
| Cat. de sécurité        | S2 SRC    |
| Pointures               | 36 - 47   |
| Poids (Pt. 42)          | 520 g     |
| Forme                   | B         |
| Largeur de la chaussure | 11        |

**Description du modèle:** Chaussure à la cheville, en **ECOLORICA®** hydrofuge, couleur blanche, doublure en tissu **SANY-DRY®**, antistatique, antichoc, anti-glissement.

**Plus:** Chaussure amagnétique. La tige peut être nettoyée à l'eau à 40°C avec du savon neutre, en gardant intactes ses propriétés tactiles et esthétique. Semelle de propreté **AIR** anatomique, antistatique, forée, en EVA et tissu, elle garantit un élevé soutien du pied grâce aux différentes épaisseurs de la surface plantaire.

**Emplois suggérés:** Industries alimentaires, chimiques et pharmaceutiques, hôpitaux, cliniques.

**Précaution et entretien de la chaussure:** Il faut les tenir toujours propres en traitant régulièrement le cuir avec une crème appropriée, pas agressive. Sécher dans un lieu aéré, en dehors des sources de chaleur. Eviter les produits chimiques agressifs, agents organiques, acides forts ou température extrêmes. Eviter la complète immersion en eau de mer, boue, chaux hydrate ou ciment mélangé avec l'eau.



## MATERIAUX

## SPECIFICATION TECHNIQUES DE SECURITE

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Parag.<br>EN ISO<br>20345:2011 | Description                                                                                                                                                                                                              | Unité de<br>mésure | Résultat<br>obtenu                                       | Requise                              |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Chaussure<br>complète   | <b>Protection des doigts:</b> embout non-métallique TOP RETURN<br>résistante: au choc de 200 J<br>et à la compression de 1500 Kg                                                                                                                                                                                                       | 5.3.2.3                        | Résistance au choc<br>(hauteur libre après choc)                                                                                                                                                                         | mm                 | <b>15</b>                                                | ≥ 14                                 |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5.3.2.4                        | Résistance à la compression<br>(hauteur libre après compression)                                                                                                                                                         | mm                 | <b>14,5</b>                                              | ≥ 14                                 |
|                         | <b>Chaussure antistatique:</b> fond avec capacité de dissipation des charges électrostatiques.                                                                                                                                                                                                                                         | 6.2.2.2                        | Résistance électrique<br>- en lieu humide<br>- en lieu sec                                                                                                                                                               | MΩ<br>MΩ           | <b>21,8</b><br><b>48,5</b>                               | ≥ 0,1<br>≤ 1000                      |
| Tige                    | <b>Système antichoc:</b> polyuréthane basse densité et profile du talon<br><b>ECOLORICA®</b> , hydrofuge, couleur blanche<br>épaisseur 1,5 mm                                                                                                                                                                                          | 6.2.4                          | Absorption du choc au talon                                                                                                                                                                                              | J                  | <b>&gt; 29</b>                                           | ≥ 20                                 |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5.4.6                          | Perméabilité à la vapeur d'eau<br>Coefficient de perméabilité                                                                                                                                                            | mg/cmq h<br>mg/cmq | <b>&gt; 1,4</b><br><b>&gt; 15,2</b>                      | ≥ 0,8<br>> 15                        |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.3.1                          | Résistance à l'eau                                                                                                                                                                                                       | minute             | <b>&gt; 60</b>                                           | < 60                                 |
| Doublure<br>antérieure  | Tissu, respirant, résistante à l'abrasion, couleur blanc<br>épaisseur 1,2 mm                                                                                                                                                                                                                                                           | 5.5.3                          | Perméabilité à la vapeur d'eau<br>Coefficient de perméabilité                                                                                                                                                            | mg/cmq h<br>mg/cmq | <b>&gt; 6</b><br><b>&gt; 48</b>                          | ≥ 2<br>≥ 20                          |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5.5.3                          | Perméabilité à la vapeur d'eau<br>Coefficient de perméabilité                                                                                                                                                            | mg/cmq h<br>mg/cmq | <b>&gt; 9,8</b><br><b>&gt; 78,5</b>                      | ≥ 2<br>≥ 20                          |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5.7.4.1                        | Résistance à l'abrasion                                                                                                                                                                                                  | cycles             | <b>&gt; 400</b>                                          | ≥ 400                                |
| Doublure<br>postérieure | Tissu <b>SANY-DRY®</b> , respirant, antibactérien, résistante à l'abrasion, couleur blanc<br>épaisseur 1,2 mm                                                                                                                                                                                                                          | 5.8.3                          | Résistance à l'abrasion (perte de volume)                                                                                                                                                                                | mm³                | <b>87</b>                                                | ≤ 150                                |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5.8.4                          | Résistance aux flexions (élargissement coupe)                                                                                                                                                                            | mm                 | <b>2,5</b>                                               | ≤ 4                                  |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5.8.6                          | Résistance au détachement<br>semelle extérieure / semelle intérieure                                                                                                                                                     | N/mm               | <b>&gt; 5</b>                                            | ≥ 4                                  |
| Première de<br>montage  | Antistatique, absorbante, résistante à l'abrasion et à l'exfoliation.                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.4.2                          | Résistance aux hydrocarbures<br>(variation volume ΔV)                                                                                                                                                                    | %                  | <b>0,6</b>                                               | ≤ 12                                 |
| Semelle/marche          | En polyuréthane antistatique bi-densité, injecté directement sur la tige<br>Semelle extérieure: blanc, haute densité, anti-glissement, résistante<br>à l'abrasion, aux huiles minérales et aux acides faibles<br>Semelle intérieure: blanc, basse densité, confortable et antichoc<br>Coefficient d'adhérence de la semelle extérieure | 5.3.5                          | SRA : céramique + solution détergente – plante du pied<br>SRA : céramique + solution détergente – talon (inclinaison 7°)<br>SRB : acier + glycérine – plante du pied<br>SRB : acier + glycérine – talon (inclinaison 7°) |                    | <b>0,41</b><br><b>0,34</b><br><b>0,19</b><br><b>0,14</b> | ≥ 0,32<br>≥ 0,28<br>≥ 0,18<br>≥ 0,13 |